

51.101N | StrongTouch

TOTAL MARK | Fonctionnalités de Médias Imprimables



Fonctionnalités

51.101N | StrongTouch est un vinyle polymérique de 90 microns, imprimable avec une large gamme de méthodes d'impression: (Eco) solvant, encres UV et latex.

Ce produit est enduit avec un adhésif acrylique très performant qui permet de retirer le film jusqu'à 12 mois tout en conservant la capacité de coller pendant de longues périodes de temps. Cela en fait une solution idéale pour les panneaux de sol temporaires et les décalques, ou la publicité point de vente sur les murs et les comptoirs. StrongTouch s'en tiendra également aux tapis avec un poil bas et un motif serré. Si utilisé comme un Floorgraphic, nous recommandons de combiner le 51.101N | StrongTouch avec notre film anti-dérapant **21.000N | Slipstop 100**. StrongTouch peut également être utilisé pour créer des films sur tableau blanc, en combinaison avec le **50.000N | Total Erazé Clear**.

51.101N | StrongTouch est disponible en rouleaux de 1370mm (largeur) x 50m (longueur).

Informations techniques et performances

Epaisseur du film	90 micron
Epaisseur adhésive	25 micron
Epaisseur totale	115 micron
Type d'adhésif	Haute tack amovible transparent à base de solvant acrylique
Liner	140 double face enduit PE couché-flat liner
Vieillessement intempéries *	>5 ans
Adhérence à l'acier (20 mins/180 °)	14 N/25mm
Adhérence à l'acier (24 h/180 °)	16 N/25mm
Stabilité dimensionnelle	Excellent
Température de pose	+5 à +25°C
Température d'utilisation	-40 à +95°C
Niveau d'opacité	Moyen
Imprimabilité	(eco)solvant, UV & latex

* équivalent à l'exposition verticale dans le climat de l'Europe Central

Certifications

Classement incendie	EN 13501-1 (Class B)
---------------------	----------------------

Garantie

iSee2 garantit son matériel pour un (1) an à compter de la date d'expédition. La durée de conservation de notre matériel dépend des conditions de stockage. Nous recommandons que l'utilisateur final stocke le matériel dans son emballage d'origine (pas en plein soleil). Nous recommandons également de stocker notre matériel à 21°C avec une humidité relative de 50%. iSee2 garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication ou de défauts de matériaux.

iSee2 remplacera ou créditera tout matériel jugé défectueux. Aucune responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense implicite ne sera acceptée et prise en charge par le vendeur ou le fabricant. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités dans le cadre ci-joint. Toutes les valeurs citées ci-dessus sont typiques et ne doivent pas être utilisées pour juger le produit défectueux si les valeurs mesurées sont différentes.

Groendreef 35
9880 Aalter, Belgium
T +32 9 216 67 00
E info@iSee2.eu
W www.iSee2.eu