

51.121ACTN | Silver Etch ACT

TOTAL GLASS | Etch (Long terme)

Fonctionnalités

51.121ACTN | Silver Etch ACT est un film polymère translucide de haute qualité avec l'apparence d'un effet de verre 'etch'. Ce film PVC est destiné à être utilisé dans toutes les applications de marquage extérieur et de signalisation, spécialement formulé pour produire des décalcomanies fines de fenêtre. Le film polymère est imprimable et possède d'excellentes propriétés de découpe et d'échenillage. Le Silver Etch ACT peut être imprimé avec des encres à base de (éco)solvant, UV et latex. 51.121ACTN | Silver Etch ACT est disponible en laize de 1220mm et 1520mm x 50 lm (longueur).

Le film **iSee2 ACT** ou avec **'Air Channel Technology'** offre les avantages de la réduction des rides et des bulles d'air pendant l'application du vinyle. **IMPORTANT!** Veuillez vous assurer que la surface du substrat est soigneusement nettoyée pour permettre une application facile du film Etch.

Informations techniques et performances

Épaisseur du film	70 microns
Épaisseur adhésive	25 microns
Épaisseur totale	95 microns
Type d'adhésif	Permanent, transparent, acrylique à base d'eau
Liner	Papier 140 gsm PE en relief A.C.T.
Vieillessement artificielles *	> 7 ans
Résistance à la traction du film MD	> 45 N/mm ²
Allongement du film MD	> 50%
Adhérence à l'acier (20 mins/180 °)	16 N/25mm
Adhérence à l'acier (24 h/180 °)	21 N/25mm
Stabilité dimensionnelle	< 0,5 mm
Température de pose	+8°C à +25°C
Température d'utilisation	-40 à +105°C
Opacité	Moyen
Imprimable	(éco)solvant, UV & latex

* équivalent à l'exposition verticale dans le climat de l'Europe Central

Certifications

Classement incendie E (EN 13501-1:2018) semblable à B2 (DIN 4102)

Garantie

iSee2 garantit son matériel pour un (1) an à compter de la date d'expédition. La durée de conservation de notre matériel dépend des conditions de stockage. Nous recommandons que l'utilisateur final stocke le matériel dans son emballage d'origine (pas en plein soleil). Nous recommandons également de stocker notre matériel à 21°C avec une humidité relative de 50%. iSee2 garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication ou de défauts de matériaux.

iSee2 remplacera ou créditera tout matériel jugé défectueux. Aucune responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense implicite ne sera acceptée et prise en charge par le vendeur ou le fabricant. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités dans le cadre ci-joint. Toutes les valeurs citées ci-dessus sont typiques et ne doivent pas être utilisées pour juger le produit défectueux si les valeurs mesurées sont différentes.

Groendreef 35
B-9880 Aalter | Belgium
T +32 9 216 67 00
E info@iSee2.eu
W www.iSee2.eu